



材料記号

精製された原料より溶製されたキルド鋼より、鍛造又は圧延された材料を使用します。

製鋼方法は転炉又は電気炉材とし、化学成分は表1によります。

JIS E 5402 (鉄道車輛用炭素鋼一体圧延車輪) 材料記号SSWとします。

SSW-Q1

表1 化学成分

%

C	Si	Mn	P	S
0.60~0.75	0.15~0.35	0.50~0.90	0.045以下	0.050以下